



Vario® FireFit

Anwendung

Zu Herstellung luftdichter Anschlüsse der schwerentflammaren Klimamembran ISOVER Vario® KM FirePlex nach DIN 4108-7 an Untergründe und Bauteile.

- im Vario®-Fire System schwerentflammbar
- zur Herstellung von luftdichten Anschlüssen an angrenzende Bauteilen
- hohe Klebekraft, dauerelastisch
- lösemittelfrei



* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission)

Verarbeitungshinweise

Dichtmasse auf trockenen, sauberen und tragfähigen Untergrund auftragen, nach Bedarf mit Haftvermittler Vario® MultiPrime vorbehandeln. Bei Unsicherheit bezüglich der Untergrundhaftung Probeverklebung durchführen, ggf. optional Anpresslatte verwenden. Auftrag der Klebe-Dichtmasse mit Raupendurchmesser von 6-8 mm mit guter Haftung zum Untergrund. Die Vario® KM FirePlex zwischen zwei Fingern an die Raupe drücken, so dass die Dicke der Klebe-Dichtmasse in der Mitte der Raupe nach dem Andrücken noch > 4 mm beträgt.

Lagerungshinweis: trocken bei +5°C bis +25°C, vor Sonne und Frost schützen

Technische Eigenschaften

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngößen und Messwerte	Normen
Brandverhalten	-	-	im Vario® Fire-System schwerentflammbar	-
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-20 bis +85 (nach Aushärtung)	-
Chemisches Verhalten	-	-	Frei von Lösungsmitteln, Silikonen, Isocyanaten, PVC, Schwermetallen und Halogenen	-
UV-Beständigkeit	-	-	vor UV-Strahlung schützen	-
Geeignete Untergründe	-	-	Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Holz und Metalle. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.	-
Härtungsgeschwindigkeit	-	-	ca. 1-2 mm/24h bei 25 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit (Verklebung von ISOVER Vario Klimamembranen auf saugendem Untergrund). Bei abweichenden Bedingungen weicht die Härtungsgeschwindigkeit von diesen Angaben ab.	-
Mechanische Eigenschaften	-	-	geprüfte Klebeverbindung inkl. Alterung	DIN 4108-11
Ph-Wert	-	-	7,5	-
Verarbeitungstemperatur	-	°C	+5 bis +40	-

Lieferformen

Bestell-Nr.	ml/ Stück	Stück/ Paket	Pakete/ Palette
567724	310	12,000	100

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1, 67059 Ludwigshafen
www.isover.de